



Sur plateforme ou Livré




Densité

1.8



Analyse

Laboratoire Egis



Calibre

0/80



Conditionnement

Vrac ou Big-Bags



Approvisionnement

Sur plateforme ou Livré

CLASSIFICATION DES CONSTITUANTS DES GRAVILLONS RECYCLÉS

NF EN 933-11 du 07-2009

Température séchage	110 °C
Masse totale sèche M0	27532
Masse de la prise d'essai M1	17710
FL	0
X	0
Ru	75
Ra	16

Masse du refus 63mm M63	6872
Masse du passant 4mm M4	6872
Masse M3	1146
Rc	8.7
Rb	0.3
Rg	0

