

TER'CYVAL

Valorisons nos ressources


FERTIPOSE

-SABLE DE REMBLAEMENT-



Densité

1.6



Calibre

0/4



Conditionnement

Vrac ou Big-Bags



Approvisionnement

Sur plateforme ou Livré

COMPOST


Compost contenant des matières d'intérêt organique et des matières végétales - NF Y 44-095

Analyse moyenne (% sur produit brut)

M.S	M.O	C/N	N _{total}	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃
60%	30%	9	1,5-2	1,5-2	1,5-2	4-5,5	0,4-0,5	0,5-0,8

PROPRIÉTÉS GRANULOMÉTRIQUES

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	FM
Maximum	13.22	27.71	40.95	57.30	76.02	95.80	99.93	100.00	100.00	2.29
Moyenne Xt	12.82	26.49	38.81	53.55	71.69	94.14	99.81	100.00	99.96	2.16
Minimum	12.41	25.27	36.67	49.80	67.37	92.49	99.69	100.00	99.93	2.02
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2




* Moyenne	
Autres caractéristiques	
Los Angeles	18 au 27/09/2022
Micro-Deval	8 au 27/09/2022



Composition

- 0/4 concassé
- Compost



TER'CYVAL

Valorisons nos ressources


FERTIPOSE

4/6 CONCASSE-



Densité

1.6



Calibre

4/6



Conditionnement

Vrac ou Big-Bags



Approvisionnement

Sur plateforme ou Livré

COMPOST

Compost contenant des matières d'intérêt organique et des matières végétales - NF Y 44-095

Analyse moyenne (% sur produit brut)

M.S	M.O	C/N	N _{total}	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	MgO	SO ₃
60%	30%	9	1,5-2	1,5-2	1,5-2	4-5,5	0,4-0,5	0,5-0,8

PROPRIÉTÉS GRANULOMÉTRIQUES


Partie normative : valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI	MBF
	2	4	6.3	9	12.5			
Étendue	-	15	15	-	-	-	-	-
Incertitude U	1	5	5	1	-	0.3	4	2
V.S.S.+U	6	25	100	-	-	4.30	24.0	12.00
V.S.S.	5	20	95	-	-	4.00	20.0	10.00
V.S.I.	-	5	80	98	100	-	-	-
V.S.I.-U	-	0	75	97	-	-	-	-
Écart-type max	-	-	-	-	-	-	-	-

Partie informative

	2	4	6.3	9	12.5	f	FI	MBF
Maximum	4	20	94	100	100	1.00	20.0	
Xt+1.25xÉcart-types	2	20	93	100	100	0.88	21.0	
Moyenne Xt	1	16	90	100	100	0.67	19.2	3.30
Xt-1.25xÉcart-types	0	12	87	100	100	0.46	17.3	
Minimum	0	7	81	100	100	0.30	16.0	
Écart-type	0.7	3.1	2.7	0.0	0.0	0.170	1.50	
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	6	1



Composition

- 4/6 concassé
- Compost

Moyenne	NQ
Fuseau de fabrication	< 0.1 % (30/09/2022)
NPP18545/10-A (06/01/2020)	0.04 (27/09/2022)
Autres caractéristiques	
Alcali-réaction	0.0100 (04/10/2021)
Bonkete d'argile	18 (27/09/2022)
Sulfate soluble dans l'acide	8 (27/09/2022)
Chlorure	2.64 (30/09/2022)
Los Angeles	0.01 (27/09/2022)
Micro-Deval	0.0 (30/09/2022)
Masse volumique réelle	< 0.01 % (30/09/2022)
Sortie veau	0.0021 (27/09/2022)
Abs. deau (WA24)	
Impureté prohibée	
Teneur en alcalins actifs	

*moyenne comprenant un panel de 35 analyses

